DUROSTONE

Вспомогательное пособие для выбора материала

Предлагаемый усилитель			DUROTOP			DUROCOLOR			DUROSTONE			DUROQUARTZ			DUROMETAL		
Класс износостойкости по стандарту EC			A3 (A1,5*)			A3 (A1,5*)			A6			A9			A3		
Нагрузка			Большая			Большая			Средняя			Низкая			Большая		
Области применения			Высокие склады, Логистические центры, Тяжелая промышленность			Выставочные залы, Универмаги Cash & carry			Гаражи, Стоянки машин, Склады. Цеха			Бетоны наружных площадей, Под искусственную смолу, Силосы			Для электропроводимых искробезопасных полов		
Метод заделки			K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H
Расход материала	01	натураль-носерый	4-7	4-9	12-24	–	–	–	4-7	4-9	12-24	3-5	3-6	!	6-8	6-11	12-24
	02	темносерый	–	–	–	5-7	5-9	12-24	5-7	5-9	12-24	)	)	!	6-8	6-11	12-24
	03	среднесерый	–	–	–	5-7	6-9	12-24	6-7	6-9	12-24	)	)	!	)	)	)
	04	светлосерый	–	–	–	6-7	6-9	12-24	6-7	6-9	12-24	!	!	!	!	!	!
	05	оранжевый	–	–	–	6-7	6-9	12-24	)	)	)	–	–	–	–	–	–
	06	желтый	–	–	–	!	6-9	12-24	!	)	)	–	–	–	–	–	–
	07	коричневый	–	–	–	5-7	6-9	12-24	)	)	)	–	–	–	–	–	–
	08	красный	–	–	–	5-7	5-9	12-24	5-7	5-9	12-24	)	)	!	)	)	)
	09	зеленый	–	–	–	!	6-9	12-24	!	)	)	–	–	–	)	)	)
	10	серозеленый	–	–	–	6-7	6-9	12-24	5-7	6-9	12-24	!	!	!	!	!	!
	11	белый	–	–	–	!	!	12-24	!	!	)	–	–	–	–	–	–
	12	голубой	–	–	–	6-7	6-9	12-24	)	)	)	–	–	–	–	–	–

ВАРИАНТ ПЛЮС (PLUS)

Вариант **ПЛЮС** такая специальная примесь, которая , вследствие своего специального состава, улучшает качество усилителя:
Уменьшает возможность образования поверхностных микротрещин

- Улучшает возможность заделки
- Обеспечивает более плотную и устойчивую поверхность
- Является условием растворного нанесения

Может быть выбран для материалов Дуротоп, Дуроколор, Дуростон, Дурометал.

!	Не рекомендуется
)	Просите наш совет
K	Способ ручного нанесения
G	Способ механического нанесения
H	Способ растворного нанесения
*	Вслучае изготовления KS

Количества даны в кг/м^2.
В случае специальных цветов просите наш совет!

DUROSTONE KFT.
www.durostone.eu
Hungary – 2038 Sóskút,
Ipari Park 3508/23 hrsz.
tel: +36 1 488 0066
fax: +36 1 488 0065